# CLORO PAINT

## SMALTO AL CLOROCAUCCIU' 1K

| | |
|---|---|
| | **Descrizione del prodotto** |
| Descrizione | Smalto monocomponente al cloro caucciù resistente alle piogge acide. Idoneo come mano di finitura per manufatti industriali dove sia richiesta una buona resistenza agli agenti atmosferici ed agli inquinanti industriali; ideale per verniciature di piscine, antialcali, antiacidi. |
| Campo di applicazione | È idoneo per la decorazione e la protezione dagli agenti atmosferici in atmosfera rurale, marina o industriale di manufatti quali macchinari industriali, infissi,ringhiere, containers, attrezzatura agricola ed edile a base di supporti in ferro, ferro zincato, alluminio, leghe, opportunamente pretrattati.<br>La particolare composizione e la scelta accurata del composto rendono il prodotto idoneo per la verniciatura di piscine, vasche in cemento e altri manufatti che contengono acqua, anche per tempi molto lunghi. Il prodotto può essere applicato anche su supporti già precedentemente trattati con smalti clorovinilici e clorocaucciù. |
| Imballaggi | prodotto finito (bianco-azzurro piscine) kg. 5-20 / convertitore kg. 4-16 |
| | **Dati tecnici** |
| Legante | Clorocaucciù modificato |
| Gloss | Satinato 20 ÷ 35 gloss |
| Massa volumica | 1,00 ÷ 1,20 Kg/l |
| Contenuto in solidi | 55 ÷ 57 % in peso |
| Viscosità | 400 ÷ 700 mPa.s |
| Consumo | 10÷12 m²/Kg a film secco 50µm |
| COV | 300 g/l di COV- non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06 |
| | **Preparazione dei supporti** |
| | Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da contaminanti. La superficie deve essere valutata e trattata secondo ISO –8504. Terminato il processo di pulizia della superficie da verniciare non lasciare mai il metallo scoperto per più di 12 ore onde evitare la formazione di ossidazioni che possono pregiudicare la durata dei prodotti vernicianti successivamente applicati.<br>**Superfici metalliche**: Non si consiglia l'applicazione diretta su supporti metallici. Le superfici devono essere preparate con un primer anticorrosivo idoneo.<br>**Superfici in CLS o malte cementizie**: Può essere applicato direttamente. Verificare che sulle superfici da trattare non vi sia la presenza di sostanze idrorepellenti quali olio, siliconi, cere o idrocarburi pesanti talvolta utilizzati nelle gettate. In questi casi irruvidire leggermente le superifici mediante pallinatura – sabbiatura; effettuare successivamente un lavaggio con detergente acido, successivamente sciacquare con acqua calda a pressione. Assicurarsi che le superfici siano perfettamente asciutte o che non ci sia umidità di risalita. Verificare che il tasso di umidità sia inferiore al 4-6%. Nel caso di spinta negativa sarà necessario applicare una mano di SIRECEM BARRIER, tricomponente epossicementizio a base acqua quale barriera al vapore. |
| Applicazione | Diluizione: diluente per clorocaucciù/ polivalente<br>applicazione airless: pressione all'ugello: 150 kg/cm² o maggiore - Tipo di ugello: 0,015" - diluizione: 10 - 15%<br>applicazione convenzionale: Pressione serbatoio: 4 - 5 kg./cm² - Pressione dell'aria: 0,8 - 1,2 kg/cm² - Tipo di ugello: 1,5 mm – Diluizione: 20 - 25%<br>applicazione rullo / pennello: diluizione: 10%<br>essiccazione: Il tempo di essiccazione dipende generalmente dalla circolazione d'aria, dalla temperatura, dallo spessore del film. I dati indicati corrispondono a condizioni normali di esposizione all'esterno, temperatura di 20°C e spessore del film consigliato, applicato su supporto inerte.<br>Asciutto in superficie: 30 min.<br>Asciutto al tatto : 1 h<br>Asciutto in profondità: 4 h<br>Sopraverniciabile: 24 h |

## Applicazione

ciclo piscine

Sulla superficie perfettamente asciutta applicare una prima mano di CLORO PAINT.
Dopo 24 ore applicare una seconda mano. E' possibile riempire con acqua dopo almeno 7 giorni dall'ultima passata. Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente. Se dovesse piovere entro il primo o secondo giorno dopo la verniciatura, provvedere a proteggere la vasca con un telone e se ciò non fosse possibile asciugare la vasca nel più breve tempo possibile. La presenza di acqua stagnante anche per la durata di un solo giorno durante questo periodo di assestamento della vernice, può dare luogo a vescicamento una volta che la vasca viene riempita. Su piscine precedentemente verniciate con analogo prodotto a base di clorocaucciù o clorovinilico, occorre asportare le parti in via di distacco, carteggiare la parte restante e, prima di applicare, fare una prova su una piccola porzione per verificare la compatibilità del ciclo di verniciatura. Se la vecchia vernice è fortemente danneggiata, occorre asportarla totalmente. In questo caso, la procedura più efficace e conveniente è la sabbiatura.

## Avvertenze

Il prodotto va conservato nella sua confezione originale integra che deve essere protetta dal gelo e dal caldo eccessivo. Una volta diluito il preparato deve essere usato nell'arco di pochi giorni. Le informazioni relative ad etichettatura e manipolazione sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. Residui liquidi o solidi devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

Aggiornamento 3/2020

*La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica*



**S.A.R.A. Srl**
**ZONA IND. FONDO VALLE SINELLO**
**66052 GISSI – CH - ITALY**
**TEL. +39 0873 941332**
**info@sirevernici.it**
**www.saraedilsystem.it**