INDURENTE S

FISSATIVO MURALE MICRONIZZATO ALLA PLIOLITE

	Descrizione del prodotto
Descrizione	Fondo fissativo alla Pliolite per interno ed esterno a base di copolimero stiren-acrilico in soluzione solvente, ad altissime prestazioni. Garantisce una elevata capacità di penetrazione anche su supporti compatti ma degradati e un forte potere consolidante di superfici particolarmente assorbenti e sfarinanti. Presenta un film elastico, tenace, insaponificabile, resistente all'invecchiamento, idrorepellente, crea un ancoraggio ideale per i tutti i tipi di pittura.
Campo di applicazione	Può essere applicato su superfici nuove o vecchie di ogni genere quali intonaco, cemento, mattone, calcestruzzo, gesso o su vecchie pitture o rivestimenti poco assorbenti,molto alcalini o leggermente sfarinanti; • Non applicare come isolante su rivestimenti a cappotto. • Non applicare su supporti freschi.
Imballaggi	Litri 1 – 5 – 18
Colori	lattiginoso
Composizione	formulato con resine sintetiche ad elevata penetrazione e forte potere consolidante, diluite in solventi organici dosati rispettando la curva d'evaporazione ottimale.
	Dati tecnici
Legante	copolimero stirene acrilico in soluzione solvente: idrocarburi alifatici.
Massa volumica	0,85±0,03 kg/l
Viscosità Brookfield cps	1500 ÷ 3500
Infiammabilità	> 21 °C
Classificazione COV	Cat. H: Primer fissativi (base solvente): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010) INDURENTE S contiene max: 750 g/l VOC
	Applicazione
Preparazione del substrato	Controllare lo stato di conservazione. La superficie deve essere consistente. In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento mcon prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio le eventuali efflorescenze presenti, polvere, smog, ed altro. In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti e non perfettamente aderenti, mentre strati elevati di pitture devono essere completamente asportati. Assicurarsi che il supporto sia asciutto quindi procedere all'applicazione del Fissativo alla Plolite.
Strumenti applicativi idonei	pennello o rullo,1-2 strati bagnato su bagnato
Diluizione	fino al 100% con ragia minerale dearomatizzata
Resa teorica	7-10 m^2/l per strato in funzione del supporto
Essiccazione	al tatto: 3 h - sopraverniciabile 12-24 h
Immagazzanimento	Temperatura massima di conservazione: +30°C. Temperatura minima di conservazione: +5°C. Stabilità nei contenitori originali: 36 mesi
Precauzioni di sicurezza	Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni). Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie.Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille,fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. In caso d'incendio:utilizzare sabbia secca, prodotto chimico secco o schiuma resistente all'alcool per estinguere.
	Voce di capitolato
	Applicazione a pennello o rullo di fissativo trasparente consolidante a base solvente INDURENTE S indicato per supporti minerali anche sfarinanti. Asciutto e ricopribile dopo 24 ore, contiene al massimo 750 g/l VOC ed ha una resa teorica di 7-10 m^2/l per strato in funzione del supporto
Aggiornamento	11/20129

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it