SIREPLASTIC BUCCIATO A LUCIDO DIRETTO

RIVESTIMENTO MURALE BUCCIATO A LUCIDO DIRETTO

	Descrizione del prodotto
Descrizione	rivestimento murale a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti coloranti selezionati e riempitivi di natura minerale. La formulazione calibrata conferisce al prodotto: facilità di applicazione, potere coprente, elevata resistenza agli alcali, alla luce, alle intemperie, elevata aderenza ed elasticità. Il suo aspetto finale bucciato o liscio, lucido e duroelastico, non assorbente, sostituisce egregiamente una finitura a smalto o maiolicante, non trattiene polvere, sporcizia ed è di facile manutenzione, massima resistenza colorimetrica anche su superfici esposte ad una forte radiazione solare
Campo di applicazione	Su superfici interne ed esterne in intonaci civili, rasati, intonaci a gesso, cartongesso, di abitazioni, stanze degenza ammalati, corridoi, cucine, bagni di ospedali, industrie alimentari, di trasformazione, bar, ristoranti, ecc. Idoneo anche per superfici in legno, metallo opportunamente primerizzate
Imballaggi	Secchio in plastica Kg 8 – 24
	Dati tecnici
Legante	Resine acriliche in emulsione acquosa, cariche minerali e naturali, biossido di titanio.
Gloss	Lucido ± 70 gloss
Viscosità di fornitura 25°c	15000 ± 2000 m.Pa.s
Massa volumica	11,200 ± 0,05 kg/l
Residuo secco volumetrico	46 ± 2%
Resistenza spazzolatura	ad umido 200 cicli < 5 µm, classe 1 ottima
Presa di sporco	molto bassa < 3
Permeabilità all'acqua	Classe W2, media (0,1 $kg/m^2 \cdot h^{1/2} < W \leq 0,5\ kg/m^2 \cdot h^{1/2}$)
COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. • Valore limite UE di COV per CORTINA CAP FINE (cat. A/c): 40 g/l (2010). • SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO contiene al massimo 35 g/l di COV
	Preparazione
Preparazione del substrato	Verificare attentamente le superfici da ricoprire. Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell'supporto. Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, intonaci grezzi, riparazioni diffuse, crepe,ecc. devono essere riparati e/o rasati con rasanti adatti. Su tutte le superfici nuove o già pitturate esterne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di STERYLCID S0 MUR, lasciare reagire il prodotto almeno 4 ore e poi procedere alla preparazione del supporto. In presenza di intonaci vecchi molto sfarinanti e degradati applicare una mano di isolante consolidante INDURENTE-S a solvente o INDURENTE ALL'ACQUA, e procedere con la rifinitura.
Colorazione del prodotto	Il prodotto finito è pronto all'uso nel colore bianco. SIREPLASTIC BUCCIATOLUCIDO può essere colorato con il sistema tintometrico FUTURA EDMIX nelle tinte delle mazzette NCSII, AMBIANCE PLUS, SIRE SL

Applicazione

Diluizione : acqua
Pennello: dal 10 al 20%
Rullo: dal 10 al 25%
Spruzzo: dal 15 al 30%
Effetto Bucciato: tale e quale
Resa: 0,7-0,9 Kg/m^2 variabile secondo lo spessore applicato e il tipo di effetto
Essiccazione a 25°C
Fuori Tatto 1 - 2 ore
Secco al tatto 3 - 4 ore
Secco in profondità 18 - 24 ore
Sovrapplicazione Minima/ Massima 12 ore / nessuna limitazione
Note applicative:
Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +35°C e umidità relativa massimo 75%) . Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.
Non applicare su supporti con umidità di risalita.
Evitare di applicare sotto il sole, in giorni molto ventosi o molto caldi, con nebbia ed alta umidità dell'aria, con pioggia e con gelate notturne incombenti.
Proteggere le applicazioni fino alla loro completa e profonda essiccazione, dalla pioggia, dal gelo,dalla nebbia, dalla rugiada e dalla polvere per almeno 24 – 36 ore
Eventuali interruzioni durante la posa vanno fatte in corrispondenza di spigoli o giunti tecnici
Non applicare sulla stessa facciata eventuali continuazioni di partita.
L'applicazione su superfici con efflorescenze saline con umidità di risalita non garantiscono l'aderenza del prodotto al supporto, inoltre danneggiano la colorazione in superfice con formazioni di macchie biancastre o/e colature disuniformi.
Conservazione:
Conservare il prodotto a temperatura ambiente al riparo dall'irraggiamento solare e nei propri contenitori ben chiusi. Non applicare il prodotto con temperature inferiori a +5°C e superiori a +40°C con umidità relativa superiore all'85%. Il colore bianco e tinte pastello possiedono maggiore riflessione solare

Aggiornamento 3/2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it