SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO

RIVESTIMENTO MURALE PLASTICO OPACO AD EFFETTO BUCCIATO

	Descrizione del prodotto
Descrizione	Rivestimento al quarzo (granolumetria 150 micron) per esterni ed interni, caratterizzato da elevato potere riempitivo ed alta copertura. La presenza di speciali biocidi a largo spettro d'azione impedisce la proliferazione degli inquinanti organici quali alghe, muffe e muschi. Consente di ottenere ottimi risultati estetici anche su superfici leggermente irregolari. E' possibile ottenere un effetto bucciato applicando il prodotto con rullo in spugna. Ottima resistenza agli agenti atmosferici anche in ambiente particolarmente aggressivo (clima marino, industriale leggero, rurale). Il film non screpola ed aderisce perfettamente al supporto. La microporosità strutturale del film di pittura consente la traspirazione del vapore acqueo dal muro, pur essendo idrorepellente.
Campo di applicazione	Intonaci cementizi, intonaci pitturati, intonaci e pitture a base calce, cemento armato a vista, pannelli ed elementi prefabbricati in calcestruzzo, pareti ed elementi in gesso, fibrocemento con il caratteristico effetto a buccia d'arancia.
Imballaggi	Secchio in plastica Kg 8 – 24
	Dati tecnici
Legante	Resine acriliche in emulsione acquosa, cariche minerali e naturali, biossido di titanio.
Gloss	< 5 gloss a 85 ° molto opaco
Viscosità media a 20°C	tixotropico
Massa volumica	1700 ± 50 gr/l
Granulometria	0,8 mm
Contenuto solido	80 ± 2 %
Permeabilità al vapore	V2 media (0,14 ≤ SD < 1,4 m)
Permeabilità all'acqua	Classe W2, media (0,1 kg/m²·h½ < W ≤ 0,5 kg/m²·h½)
COV	Pitture per pareti esterne di supporto minerale. • Valore limite UE di COV per CORTINA CAP FINE (cat. A/c): 40 g/l (2010). • SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO contiene al massimo 35 g/l di COV
	Preparazione
Preparazione del substrato	Tutti i supporti devono essere privi di sostanze distaccanti, asciutti, puliti e coesi. Gli intonaci devono essere sufficientemente stagionati in base al tipo di materiale e alle indicazioni del produttore. Su superfici con presenza di muffe o alghe applicare prima una mano di STERYLCID S0 MUR e attendere almeno 24 ore prima di procedere come indicato nella scheda tecnica. In caso di vecchie pitture o supporti polverosi si consiglia l'applicazione di una mano di primer consolidante INDURENTE ALL'ACQUA o di procedere con la rimozione qualora questo non sia sufficiente. In caso di supporti sverniciati o in presenza di distaccanti si consiglia l'uso del primer consolidante a base solvente INDURENTE-S
Preparazione del prodotto	SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO è pronto all'uso, previa accurata omogeneizzazione con trapano a basso numero di giri. Si può aggiungere se necessario 1-2% di acqua qualora il prodotto dovesse presentarsi eccessivamente viscoso.
Colorazione del prodotto	Il prodotto finito è pronto all'uso nel colore bianco. SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO può essere colorato con il sistema tintometrico FUTURA EDMIX nelle tinte delle mazzette NCSII, AMBIANCE PLUS, SIRE SL

	Applicazione
Metodo applicativo	**Applicazione** : SIREPLASTIC BUCCIATO OPACO è pronto all'uso. Mescolare bene e stenderlo uniformemente con frattazzo metallico ottenendo uno strato omogeneo e continuo. A strato non asciutto (dopo circa 5 minuti, a seconda delle condizioni termo-igrometriche), finire – per ottenere facendo scorrere il rullo di spugna in senso orizzontale e successivamente in senso verticale, per ottenere l'effetto estetico voluto **Diluizione:** pronto all'uso, max 3% acqua **Resa**: 0,7-0,9 Kg/m^2 variabile secondo lo spessore applicato e il tipo di bucciatura **Essiccazione**: In condizioni ambientali standard, sovraverniciabile dopo 24h. In caso di basse temperature o forte umidità i tempi di essiccazione possono variare in maniera considerevole. **Note:** Si sconsiglia l'applicazione sotto sole diretto o in caso di forte ventilazione. Condizioni di ritardo dell'essiccazione nei primi periodi di esposizione agli agenti atmosferici possono comportare effetti sulla superficie dovuti a condensa, nebbie o pioggia, formando antiestetiche "lumacature". A seconda dell'intensità del colore questo effetto può avere un impatto più o meno evidente, ciò non implica una riduzione di qualità del prodotto. Di norma queste imperfezioni scompaiono autonomamente con ulteriore esposizione a piogge battenti. **Condizioni Ambientali**: min +5°C max +35°C UR max 80% **Durata e Conservazione:** 1 anno in confezioni integre fra 5 e 30°C teme il gelo e l'esposizione diretta al sole Smaltire secondo le disposizioni locali. Per indicazioni su eventuale pericolosità consultare la scheda di sicurezza
Aggiornamento	3/2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it