TURAPORI

FONDO NITRO RIEMPITIVO CARTEGGIABILE A SECCO PER LEGNO

	Descrizione del prodotto
Descrizione	prodotto di fondo a base di resine nitrosintetiche, per applicazioni su supporti in legno mai verniciato all'interno, in grado di uniformare l'assorbimento del supporto da sovraverniciare con finiture sintetiche o nitro-sintetiche. Il prodotto è dotato di rapida essiccazione ed ottimo potere riempitivo. Inoltre è carteggiabile a secco
Campo di applicazione	Applicabile su supporti in legno nuovi mai verniciati all'interno
Imballaggi	Secchio in plastica litri 0,750 - 4
Colori	incolore
	Dati tecnici
Legante	resine nitrosintetiche, idrocarburi alifatic
Gloss	opaco < 5 gloss a 85 °
Massa volumica	0,91 ± 0,05 kg/l
Viscosità	400 ± 30 cps (viscosimetro rotazionale Rotothinner a 25 °C
COV	Non rientra nell'ambito direttiva EU 2004/42/EC (d. lgs. 161/2006).
	Preparazione dei supporti e Applicazione
Supporti idonei	Superfici in legno nuovo: Carteggiare leggermente per asportare le fibre del legno sollevate. Asportare l'eventuale presenza di resina utilizzando un diluente idoneo. Stuccare le imperfezioni con stucco sintetico. Carteggiare le stuccature ed eliminare la polvere. Controllare che il legno non sia troppo umido.Applicare 1-2 strati di TURAPORI. Carteggiare e togliere i residui di polvere. Procedere all'applicazione del prodotto di finitura desiderato.
Applicazione	**Condizioni dell'ambiente e del supporto**: Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max.+35 °C. Umidità relativa dell'ambiente: <75%. Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C. Umidità del supporto: <10% di U.R. **Nr strati**: 1- 2 strati. **Applicazione**: pennello e spruzzo. **Diluizione**: 20-30% con Diluente Nitro antinebbia secondo l'assorbimento del supporto **Pulizia degli attrezzi:** subito dopo l'uso con Diluente Nitro antinebbia **Resa indicativa**: 7-9 m^2/l per strato su supporti mediamente assorbenti. E' consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi. **Essiccazione** (a 25 °C e 65% di U.R.): al tatto 30 min.; carteggiabile dopo 2 ore; sovraverniciabile dopo 2 ore.
	Avvertenze
	MAGAZZINAMENTO Temperatura massima di conservazione: +30 °C Temperatura minima di conservazione: +5 °C Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. INDICAZIONI DI SICUREZZA Infiammabile. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
Aggiornamento	3/2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

S.A.R.A. Srl
ZONA INDUSTRIALE FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH
ITALY

TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it