ZINCANTE INORGANICO

VERNICE EPOSSIDICA BI-COMPONENTE PER METALLO E CEMENTO

	Descrizione del prodotto
Descrizione	pittura di fondo anticorrosiva per supporti metallici esposti all'esterno/interno, a base di resine sintetiche e zinco metallico. Il prodotto è dotato di elevato potere anticorrosivo di tipo galvanico, ottenuto dall'azione antiossidante, esercitata dai pigmenti di cui è composto. Il prodotto è indicato per ambienti marini, industriali pesanti o, in genere, per condizioni climatiche severe.
Campo di applicazione	Protezione passivante ed anticorrosiva. Utilizzabile sia come primer che come finitura
Imballaggi	prodotto finito (RAL 7043-ARGENTO) kg. 5-25
	Dati tecnici
Aspetto e finitura	metallico opaco
Massa volumica	2,700 ÷ 3,100 g/ml
Viscosità ISO ∅ 8, s	45 ÷ 60
Resa teorica per mano	6 ÷ 8 m^2/l
Spessore secco consigliato	50 ÷ 60 microns per mano
Punto di Infiammabilità °C	> 21 °C
Contenuto solidi % in peso	81 ÷ 85
COV	Pitture monocomponenti ad alte prestazioni Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/i): 500 g/L (2010).ZINCANTE INORGANICO A FREDDO contiene al massimo 500 g/L di COV
	Preparazione dei supporti e Applicazione
	FERRO NUOVO. Se possibile sabbiare; in caso contrario rimuovere eventuali tracce di ruggine o calamina con mezzi meccanici (dischi abrasivi,spazzole metalliche, carta smeriglio). Sgrassare, pulire tutta la superficie, e procedere all'applicazione di una mano di ZINCANTE INORGANICO . Nel caso si voglia dare una seconda mano attendere 6 ore prima di sovraverniciare. Per finiture con smalti sintetici attendere 10 giorni. **Condizioni dell'ambiente e del supporto**: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; **Applicazione** a pennello e rullo / diluizione: pronto all'uso Secco al tatto h Max 1 Secco in profondità h Max 6 Sovraverniciabilità h Dopo 6
	Avvertenze
	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Aggiornamento	3/2020

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica

S.A.R.A. Srl
ZONA IND. FONDO VALLE SINELLO
66052 GISSI – CH - ITALY
TEL. +39 0873 941332
info@sirevernici.it
www.saraedilsystem.it